



Cod. 03.08/00

COVERSILOXAN

SPATOLATO SINTETICO ACRIL-SILOSSANICO

FIBRORINFORZATO

SCHEDA TECNICA

COVERSILOXAN è un rivestimento continuo a spessore fibrorinforzato, a base di resine acril-silossaniche in emulsione, pigmenti inorganici, quarzi di varie granulometrie, in modo da ottenere un piacevole effetto estetico pieno e continuo.

Coversiloxan permette di eliminare eventuali imperfezioni del supporto, ha una buona idrorepellenza e un basso assorbimento d'acqua, resiste ottimamente alle intemperie e reagisce in maniera eccellente agli scolorimenti nel tempo.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Legante		Poliacrilati in emulsione acril-silossanico.
Viscosità Brookfield	cps	18500 +/- 200 Gr 7 20°C
Peso specifico	Kg/lt	1.7 +/- 0.05
Residuo secco	%	70 +/-0.5
Aspetto del film	Gloss	Opaco
Diluyente		Acqua
Essiccazione fuori polvere	Minuti	20-25 a 20° C
Essiccazione al tatto	Minuti	30 - 40 a 20° C

Essiccazione in profondità	Ore	24 - 48 a 20° C	
Resistenza agli agenti atmosferici		Ottima dopo 7 giorni a 20° C.	
Resistenza ai sali e agli alcali		Ottima data l'elevata alcalinità.	
Resistenza ai raggi U.V.		Buona stabilità di tinta nel tempo	
Imballi fustini in plastica	Kg	1 - 25	
Colori disponibili		Bianco e tinte da cartella (base bianca, base neutra)	
Tipo di Applicazione	Diluizione	Granulometria e Resa	
Spatola / Fracasso	Pronto all'uso	10-12	1-1,5 KG/Mq
		13-15	2-2,5 KG/Mq
		16-20	2-2,5 KG/Mq

TRATTAMENTO DEL FONDO

Verificare sempre in via preliminare lo stato del fondo.

Per ottenere il risultato ottimale del lavoro è importante prima apprendere la natura del fondo e lo stato di conservazione dello stesso. Asportare preliminarmente polvere chiodi e altri componenti metallici, sporco, eventuale superficie sfarinante, muschio ecc. mediante idropulitrice o idrosabbatrice.

Eliminare eventuali parti di intonaco in distacco ed eventualmente bonificare con composti anticorrosivi i ferri d'armatura affioranti.

- **Intonaco nuovo:** stagionato da 28 gg realizzato con malta cementizia premiscelata o malta bastarda di assorbimento normale e regolare applicare una mano di primer ACRIFIX diluito con acqua in rapp 1/3-1/5, trascorse 6-8 ore applicare Idrofond Special e successivamente rifinire con Coversiloxan.

- **Su intonaco civile risanato:** ove sono stati effettuati rattoppi constatare che gli stessi siano perfettamente asciutti, applicare prima su di essi una mano di ACRIFIX nonché procedere come al punto sopra.

- **Vecchie pitture sintetiche:** vanno totalmente asportate mediante idrosabbatrice.

- **Vecchie pitture a calce:** vanno pulite da sporco e Sali acidi mediante idropulitrice e dopo asciutte applicare una mano di ACRIFIX fino al rifiuto.

- **Evitare di applicare:** COVERSILOXAN su pareti che presentano fenomeni di forte umidità di risalita ed efflorescenze saline senza che non siano state prima opportunamente bonificate.

MODALITA' DI APPLICAZIONE

COVERSILOXAN si applica su parete rifinita ad intonaco cementizio civile stendendo il prodotto con spatola in acciaio inox e subito dopo ripassando sopra con una spatola in plastica per lisciare e rifinire e dare l'effetto decorativo desiderato.

CONSERVAZIONE

Conservare il prodotto in contenitore ben chiuso, in luogo protetto lontano da sbalzi di temperatura, evitare il gelo (temperatura minima 5° C.).