



Cod. 03.07/00

DECORQUARTZ ACRIL-SILOSSANICO

FARINA DI QUARZO ACRIL-SILOSSANICA

SCHEMA TECNICA

Decorquartz acril-silossanico è un rivestimento murale liscio a base di resina acrilic-silossanica. Idrorepellente e traspirante, dotata di buona resistenza alle muffe ed alle alghe, ottima resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi U.V.

La particolare formulazione, ad alta concentrazione di resina acrilica con speciali additivi silossanici, permette al prodotto di avere caratteristiche ottimali con effetto di idrorepellenza, mantenendo comunque una corretta permeabilità al vapore.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Viscosità Brookfield	cps	3000 +/- 200 Gr 7 20°C
Peso specifico	Kg/lit	1.68 +/- 0.05
Residuo secco	%	68 +/-2
Resa teorica	Mq/Lt	8 - 10
Aspetto del film	Gloss	Opaco
Essiccazione fuori polvere	Minuti	30
Essiccazione al tatto	Ore	1
Essiccazione in profondità	Ore	4 - 8

Sovrapplicazione	Ore	10 - 12
Diluente		Acqua
Imballi fustini in plastica	Lt	1 / 4 / 14
Colori disponibili		Bianco e tinte da cartella realizzabili a tintometro
Tipo di Applicazione		Diluizione
Pennello - Rullo - Airless		1' Mano 35%
		2'' Mano 20%

MODALITA' DI APPLICAZIONE

Decorquartz acril-silossanico è un rivestimento murale liscio a base di resina acrilic-silossanica. Idrorepellente e traspirante, dotata di buona resistenza alle muffe ed alle alghe, ottima resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi U.V.

La particolare formulazione, ad alta concentrazione di resina acrilica con speciali additivi silossanici, permette al prodotto di avere caratteristiche ottimali con effetto di idrorepellenza, mantenendo comunque una corretta permeabilità al vapore.

CONSERVAZIONE

Conservare il prodotto in contenitore ben chiuso, in luogo protetto lontano da sbalzi di temperatura, evitare il gelo (temperatura minima 5° C).