



Cod. 02.01/00

IDROFOND

FONDO MURALE ACRILICO PIGMENTATO

SCHEMA TECNICA

IDROFOND è un sottofondo pigmentato acrilico, si applica su intonaci cementizi nuovi stagionati da almeno 28 giorni o in buono stato di conservazione, privi di parti in distacco, corpi estranei e polvere.

Ideale come mano di sottofondo nell'applicazione di rivestimenti quarzo-plastici per esterno, sia lisci che a spessore, viene utilizzato come preparazione del fondo per rendere la parete ed il suo colore uniforme ed omogeneo.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Legante		Poliacrilato in emulsione
Viscosità Brookfield	cps	6000 +/- 200
Peso specifico	Kg/Lt	1.6 +/- 0.05
Residuo secco	%	70 +/- 0.5
Aspetto del film	Gloss	Opaco
Resa teorica	Mq/Lt	8 - 10
Essiccazione fuori polvere	Minuti	15 a 20° C
Essiccazione al tatto	Minuti	30-40

Essiccazione in profondità	Ore	4-6
Sovrapplicazione	Ore	8 - 10
Colori		Bianco e tinte da cartella
Imballi fustini in plastica	Lt	4 - 14
Colori disponibili		Bianco e tinte da cartella
Tipo di Applicazione		Diluizione (acqua)
Airless		40 %
Pennello - Rullo		1' Mano 30%
		2'' Mano 20%

MODALITA' DI APPLICAZIONE

IDROFOND si applica a rullo, a pennello o ad airless a mano unica su pareti nuove stagionate da almeno 28 gg.

Su pareti esterne nuove di tipo cementizio premiscelato ad assorbimento normale applicare solo una mano di prodotto con una diluizione standard dal 20-30% con acqua pulita.

Su pareti vecchie e/o con un forte assorbimento consigliamo una pre-applicazione di ACRIFIX o FIX – AP per rendere l'assorbimento della parete uniforme, ad essiccazione avvenuta, procedere all'applicazione di IDROFOND con una diluizione al 20% con acqua pulita.

FIX-AP applicazione tal quale.

ACRIFIX rapporto di diluizione 1/3- 1/5.

CONSERVAZIONE

Conservare il prodotto in contenitore ben chiuso, in luogo protetto lontano da sbalzi di temperatura, evitare il gelo (temperatura minima 5° C.).