



Cod. 03.153

## LIGHTQUARZ

SPATOLATO SINTETICO ACRIL-SILOSSANICO

### SCHEMA TECNICA

**LIGHTQUARZ è un rivestimento di finitura acrilico al quarzo per esterni costituito da inerti silicei, marmo granulare, pigmenti ed additivi vari.**

LIGHTQUARZ presenta buona resistenza, agli urti, alle abrasioni, agli agenti climatici ed atmosferici.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Legante		Poliacrilati in emulsione acril-silossanico.
Viscosità Brookfield	cps	18500 +/- 200 Gr 7 20°C
Peso specifico	Kg/lit	1.7 +/- 0.05
Residuo secco	%	70 +/-0.5
Aspetto del film	Gloss	Opaco
Diluente		Acqua
Essiccazione fuori polvere	Minuti	20-25 a 20° C
Essiccazione al tatto	Minuti	30 - 40 a 20° C

Essiccazione in profondità	Ore	24 - 48 a 20° C	
Resistenza agli agenti atmosferici		Ottima dopo 7 giorni a 20° C.	
Resistenza ai sali e agli alcali		Ottima data l'elevata alcalinità.	
Resistenza ai raggi U.V.		Buona stabilità di tinta nel tempo	
Imballi fustini in plastica	Kg	1 - 25	
Colori disponibili		Bianco e tinte da cartella (base bianca, base neutra)	
Tipo di Applicazione	Diluizione	Granulometria e Resa	
		10-12	1-1,5 KG/Mq
Spatola / Fracasso	Pronto all'uso	13-15	2-2,5 KG/Mq
		16-20	2-2,5 KG/Mq

### TRATTAMENTO DEL FONDO

Verificare sempre in via preliminare lo stato del fondo.

Per ottenere il risultato ottimale del lavoro è importante prima apprendere la natura del fondo e lo stato di conservazione dello stesso. Asportare preliminarmente polvere chiodi e altri componenti metallici, sporco, eventuale superficie sfarinante, muschio ecc. mediante idropulitrice o idrosabbiatrice.

Eliminare eventuali parti di intonaco in distacco ed eventualmente bonificare con composti anticorrosivi i ferri d'armatura affioranti.

- **Intonaco nuovo:** stagionato da 28 gg realizzato con malta cementizia premiscelata o malta bastarda di assorbimento normale e regolare applicare una mano di primer ACRIFIX diluito con acqua in rapp 1/3-1/5, trascorse 6-8 ore applicare Idrofond Special e successivamente rifinire con Coversiloxan.

- **Su intonaco civile risanato:** ove sono stati effettuati rattoppi constatare che gli stessi siano perfettamente asciutti, applicare prima su di essi una mano di ACRIFIX nonché procedere come al punto sopra.

- **Vecchie pitture sintetiche:** vanno totalmente asportate mediante idrosabbiatrice.

- **Vecchie pitture a calce:** vanno pulite da sporco e Sali acidi mediante idropulitrice e dopo asciutte applicare una mano di ACRIFIX fino al rifiuto.

- **Evitare di applicare:** COVERSILOXAN su pareti che presentano fenomeni di forte umidità di risalita ed efflorescenze saline senza che non siano state prima opportunamente bonificate.

### MODALITA' DI APPLICAZIONE

COVERSILOXAN si applica su parete rifinita ad intonaco cementizio civile stendendo il prodotto con spatola in acciaio inox e subito dopo ripassando sopra con una spatola in plastica per lisciare e rifinire e dare l'effetto decorativo desiderato.

## CONSERVAZIONE

Conservare il prodotto in contenitore ben chiuso, in luogo protetto lontano da sbalzi di temperatura, evitare il gelo (temperatura minima 5° C.).