



Cod. 05.19/00

MASTERTOP

IDROPELENTE PER INTERNI ED ESTERNI

SCHEMA TECNICA

MASTERTOP idropittura superlavabile idrorepellente per esterni ed interni bianca a base di emulsioni viniliche e cariche accuratamente selezionate che le conferiscono una straordinaria copertura, lavabilità, resa e scorrevolezza.

Eccelle, inoltre, anche per la sua resistenza alle abrasioni ed a lavaggi frequenti anche con detergenti aggressivi. Consigliata per ottenere finiture di pregio.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Viscosità Brookfield	cps	3000 +/- 200 Gr 7 20°C
Peso specifico	Kg/Lt	1.55 +/- 0.05
Residuo secco	%	70 +/-2
Resa teorica	Mq/Lt	12 - 14
Aspetto del film	Gloss	Opaco
Essiccazione fuori polvere	Minuti	15 a 20° C.
Essiccazione al tatto	Minuti	30-40
Essiccazione in profondità	Ore	3 - 4

Sovrapplicazione	Ore	4 - 6
Lavabilità	Ottima	Dopo 10 giorni
Diluente		Acqua
Imballi fustini in plastica	Lt	1 / 4 / 14
Colori disponibili		Bianco e tinte da cartella
Bianco e tinte da cartella		Bianca, media, neutra
Tipo di Applicazione		Diluizione
Pennello - Rullo - Airless		1' Mano 40%
		2" Mano 25%

PREPARAZIONE DEL FONDO

Se la superficie è nuova, regolare e compatta, applicare una mano di ACRIFIX fissativo acrilico in modo da uniformare gli assorbimenti e ottimizzare le caratteristiche della finitura.

Se la superficie presenta lesioni o fessurazioni o ondulazioni, bonificare applicando una o più mani di Stuccopiù nonché carteggiare fino ad ottenere una superficie regolare, ottenuto ciò si può procedere come al punto precedente.

MODALITA' DI APPLICAZIONE

MASTERTOP si applica a rullo o a pennello o a pistola airless previa giusta diluizione media con acqua pulita (fino al 50% PP.V. per la prima mano per favorire la penetrazione in parete, 30-35% per la seconda mano). Mescolare lentamente il prodotto aggiungendo acqua nelle opportune proporzioni fino ad ottenere la giusta viscosità.

CONSERVAZIONE

Conservare il prodotto in contenitore ben chiuso, in luogo protetto lontano da sbalzi di temperatura, evitare il gelo (temperatura minima 5° C).