



Cod. 09.03/00

COVEROX OLEOFENOLICA

FONDO ANTIRUGGINE

SCHEDA TECNICA

COVEROX OLEOFENOLICA è un fondo monocomponente formulato con resine alchidiche corto olio a base di lino-legno e acidi grassi vegetali, modificate con resine e dispersioni fenoliche atte a conferire notevole resistenza agli agenti atmosferici ed una facile sopravverniciabilità. Questo prodotto trova il suo miglior impiego come fondo su strutture in acciaio con buona protezione alla corrosione.

La presenza di fosfato di zinco in elevata concentrazione assicura a queste antiruggini un'elevata protezione contro la dissoluzione anodica e di ritardo nella formazione della ruggine.

CARATTERISTICHE FISICHE

Prodotto di finitura monocomponente a rapida essiccazione
dotato di:

Ottimo potere anticorrosivo (altissimo contenuto di agenti passivanti)

Ottima aderenza su metallo

Elevata elasticità

Elevata resistenza all'acqua per la presenza del legante linolegnofenolato

Alto potere coprente

Elevata pennellabilità e facilità di applicazione

CARATTERISTICHE TECNICHE

Viscosità CF 8/20 gradi C.	Sec	18
Peso specifico	Kg/Lt	1.45 +/- 0.05
Residuo secco	%	73 +/-2
Spessore ottimale	Micron	50
Resa teorica	Mq/Lt	7 - 10
Aderenza (prova di quadrettatura)	%	100
Aspetto del film	Gloss	40 satinato
Essiccazione fuori polvere	Minuti	30 a 18°C
Essiccazione al tatto	Ore	8 a 18°C
Essiccazione in profondità	Ore	24 a 18°C
Diluyente		Diluyente sintetico/ Acqua ragia
Sovrapplicazione	Ore	24
Tipo di imballo	Lt	0.500 /2,5 /16
Colori disponibili		Arancio
Tipo di Applicazione	Diluizione	
Pennello - Rullo - Airless	5% Pennello	
	10% Airless	

MODALITA' DI APPLICAZIONE

Preparazione dei supporti:

Rimuovere accuratamente eventuali presenze di ruggine e vecchi smalti sfoglianti, spolverare, pulire eventuali macchie di unto o grasso con un panno imbevuto di diluente, lasciare asciugare perfettamente, carteggiare e spolverare. Applicare una o due mani di Coverox Oleofenolica con un intervallo di 24h. Carteggiare e spolverare. A completa essiccazione avvenuta, procedere con il prodotto di finitura previsto.

Non applicare in condizioni di elevata umidità, a temperatura inferiore a +10°C e su superfici esposte al sole durante l'applicazione. Conservare il barattolo chiuso, capovolto, a temperatura superiore a +5°C. Si applica a pennello o a spruzzo su lamiera perfettamente pulita e sgrassata, esente da ruggine e calamina.

CONSERVAZIONE

Conservare il prodotto in contenitore ben chiuso, in luogo protetto lontano da sbalzi di temperatura, evitare il gelo (temperatura minima 5° C).