



Cod. 10.14/00

ACQUARIA

SMALTO ACRILICO ALL'ACQUA

SCHEMA TECNICA

ACQUARIA è uno smalto acrilico all'acqua estremamente versatile e di facile impiego, idoneo per la verniciatura all'interno e all'esterno sui più svariati supporti quali legno, metalli in genere, plastica (PVC) e su superfici murarie interne, purché opportunamente trattati prima dell'applicazione con idoneo primer/fondo di preparazione; non è nocivo ed è privo di odori sgradevoli.

È dotato di ottima distensione, pennellabilità e grande capacità di adesione al supporto, caratteristiche che lo rendono ideale anche per utilizzatori non professionisti. Può essere applicato tal quale; se necessario può essere diluito con acqua.

È inalterabile alla luce e non ingiallisce. Di facile applicazione a pennello, rullo e spruzzo. Disponibile in versione lucida ed opaca.

CARATTERISTICHE FISICHE

Facilità di applicazione

Buon potere riempitivo e coprente

Rapidità di essiccazione

Ottima dilatazione

CARATTERISTICHE TECNICHE

Viscosità CF 8/20 gradi C.	Sec	11 – 12
Peso specifico	Kg/Lt	1.1 – 1.35
Residuo secco	%	60 +/-2
Spessore ottimale	Micron	60
Resa teorica	Mq/Lt	10 - 12
Aderenza (prova di quadrettatura)	%	100
Aspetto del film	Gloss	Opaco/ Lucido
Diluente		Acqua
Resistenza ai solventi		Buona
Resistenza agli acidi diluiti		Buona
Resistenza agli alcali		Ottima
Essiccazione fuori polvere	Minuti	15 - 20 a 20° C.
Essiccazione al tatto	Minuti	30 a 20° C.
Essiccazione in profondità	Ore	12 a 20° C.
Sovrapplicazione	Ore	24
Tipo di imballo	Lt	0.75 / 2.5 / 16
Colori disponibili		Tinte da cartella e tinte realizzabili a tintometro. In versione lucida ed opaca.

Tipo di Applicazione

Diluizione

Pennello, rullo, airless

5%

10%

MODALITA' DI APPLICAZIONE

FERRO NUOVO: eliminare eventuali macchie di unto o grasso con solvente idoneo.

FERRO VECCHIO: eliminare eventuali smalti in fase di distacco, rimuovere la ruggine inconsistente con apposite spazzole o carte abrasiva. Utilizzare se necessario un comune convertitore di ruggine e spolverare.

LAMIERA ZINCATA: pulire con idonei detergenti, carteggiare e applicare una mano di Primer Epox Free Solvent.

PVC: pulire accuratamente con uno straccio ed applicare una mano di Primer Epox Solvent Free.

LEGNO: rimuovere eventuali vecchie pitture, stuccare eventuali imperfezioni con lo stucco in polvere Stuccopiù p1/60 e lasciare asciugare per almeno 24 ore prima di carteggiare.

FINITURA: applicare due mani di Acquaria con un intervallo di almeno 24 ore una dall'altra.

CONSERVAZIONE

Conservare il prodotto in contenitore ben chiuso, in luogo protetto lontano da sbalzi di temperatura, evitare il gelo (temperatura minima 5° C).