



Cod. 04.03/00

ECOGUM2000

GUAINA LIQUIDA PEDONABILE

Ecogum2000 è una guaina liquida impermeabilizzante per supporti orizzontali e verticali. Applicata su più strati crea un film semielastico resistente alle intemperie ed al ristagno di acqua. ECOGUM2000 può essere successivamente piastrellato e reso antisdrucchiolo con l'aggiunta di quarzo di diverse granulometriche.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Viscosità Brookfield	cps	3000 +/- 200 G7 20°C
Peso specifico	Kg/lit	1.5 +/- 0.05
Residuo secco	%	68 +/-0.5
Resa teorica	Mq/l	3 - 6
Essiccazione al tatto	Minuti	30-40
Essiccazione in profondità	Ore	3 - 4
Sovrapplicazione	Ore	6 - 7
Diluyente		Acqua
Imballi fustini in plastica	Kg	5 / 20
Colori disponibili		Bianco 050 - Grigio 740 - Rosso 021 - Verde 611

PREPARAZIONE DEL FONDO

La superficie su cui applicare deve essere asciutta e pulita esente da corpi estranei nonché polvere.

MODALITA' DI APPLICAZIONE

Il supporto cementizio deve risultare regolarmente maturo, essere strutturalmente stabile ed esente da sporcizia, efflorescenze, umidità, oli, grassi ecc.; eventuali lesioni, decompressioni, vanno preventivamente regolarizzate con apposita malta cementizia. Su membrane bituminose preformate: il supporto deve essere pulito accuratamente, perfettamente asciutto, le crepe o i distaccamenti vanno ripristinati. Acribit può essere applicato a rullo e pennello senza l'ausilio di primer. Su fondi cementizi: applicare una prima mano di Acribit diluito con il 20/30% di acqua. Ad asciugatura avvenuta, applicare una seconda mano Talquale. Su guaine bituminose preformate Acribit può essere diluito con un massimo di 10% di acqua.

CONSERVAZIONE

Conservare il prodotto in contenitore ben chiuso, in luogo protetto lontano da sbalzi di temperatura, evitare il gelo (temperatura minima 5° C.).